

安全衛生上の注意事項

『注意事項』下記の注意を守ってご使用下さい。

1. 容器からこぼれた場合には、砂などを散布したのち処理して下さい。
2. 取り扱い後は、手洗い及びうがいを充分に行ってください。
3. 目に入った場合には、多量の水で洗い、出来るだけ早く医師の診察を受けて下さい。
4. 誤って飲み込んだ場合には、出来るだけ早く医師の診察を受けて下さい。
5. よくフタをして、一定の場所に定めて貯蔵して下さい。
6. 子供の手の届かないところに保管して下さい。
7. 中身を使い切ってから廃棄して下さい。
8. 皮膚に付着した場合は、多量の石鹼水で洗い落して下さい。
9. 容器はつり上げないで下さい。やむを得ずつり上げる時は、適切なつり具で垂直に持ち上げ、落下に充分注意して下さい。

取扱いまたは使用に際し、製品安全データシート(SDS)を必ずお読み下さい。

®オリエンタル塗料工業株式会社

本社・工場 〒547-0001 大阪市平野区加美北4丁目5番38号
TEL (06)6791-4031番(代表)
FAX (06)6791-4034番

福岡営業所 〒814-0161 福岡市早良区飯倉3丁目29-8
TEL (092)831-2281

東日本営業所 〒343-0036 埼玉県越谷市三野宮476 ミルトクラー1番館102号
TEL (048)940-3927

ホームページ <http://www.oriental-toryo.jp>



オリビー#8000

アクリル樹脂塗料

塗り替え対象屋根材

- ◎プレスセメント瓦
- ◎厚形スレート瓦
- ◎コンクリート建造物

**注意：塗り替え対象屋根材以外に
使用しないで下さい。**

注：塗料では瓦の割れの補修及び防止は出来ませんので、
割れの発生している瓦への塗装は避けてください。
割れが発生している瓦は差し替えてから塗装してください。
また、凍破を防止することはできませんのでご注意ください。

屋根塗り替え塗料のパイオニア
®オリエンタル塗料工業株式会社

特 長

- ①一液性であり塗装が簡単です。
- ②乾燥が非常に速いので作業時間を短縮できます。
- ③耐水性、耐薬品性、耐候性に優れ、確実に屋根を保護します。
- ④オリビー#8000プライマー(鼠・白)、ハイブリットプライマーとの組み合わせにより幅広く屋根材の塗り変え補修ができます。

用 途

- ◎プレスセメント瓦
- ◎厚形スレート瓦
- ◎コンクリート建造物

標準塗装仕様

I、新しい屋根材又は、旧塗膜がなく表面に凹凸のない屋根材の場合

塗装工程	材 料	塗装方法	シンナー希釈率	塗布量	塗装間隔
1 素地調整	・表面のほこりや土等、塵埃を水洗い処理し、48時間以上充分乾燥して下さい。 ・苔、かび等は、ワイヤーブラシ、デッキブラシ等で取り除いて下さい。				
2 上塗り 1回目	オリビー#8000	ハケ・ローラー エアレス	30%~60% 60%~80%	100~140㎡/15kg 0.15~0.107kg/㎡	1~2時間 以上
3 上塗り 2回目	オリビー#8000	ハケ・ローラー エアレス	30%~60% 60%~80%	100~140㎡/15kg 0.15~0.107kg/㎡	

II、艶が引けた一液の旧塗膜が残っていて表面の凹凸が少ない屋根材の場合

塗装工程	材 料	塗装方法	シンナー希釈率	塗布量	塗装間隔
1 素地調整	・旧塗膜が浮いている所は充分にケレンし完全に除去して下さい。 (旧塗膜が残っている部分はガムテープ剥離試験を面単位で数カ所行い、塗膜がガムテープで取れる場合は、塗膜に傷を付けるなどし、ケレンした後に高圧水洗を行って下さい。 ・苔、カビなどはワイヤーブラシ・デッキブラシなどを取り除いてください。基材全面に苔・カビが繁殖している場合は薬剤(弊社製品屋根コケトール)でそれらの根を死滅させることをお勧めします。 ・8MPa~10MPaの圧力で高圧水洗を充分に行ってください。 ・高圧水洗後は48時間以上充分に乾燥して下さい。				
2 下塗り	オリビー#8000 プライマー(鼠・白)	ハケ・ローラー エアレス	40%~60% 70%~100%	40~60㎡/15kg 0.25~0.27kg/㎡	1~2時間 以上
2 上塗り 1回目	オリビー#8000	ハケ・ローラー エアレス	30%~60% 60%~80%	100~140㎡/15kg 0.107~0.15kg/㎡	1~2時間 以上
3 上塗り 2回目	オリビー#8000	ハケ・ローラー エアレス	30%~60% 60%~80%	100~140㎡/15kg 0.107~0.15kg/㎡	

III、艶が引けた旧塗膜の一部が残っていて表面に凹凸がややある屋根材の場合

塗装工程	材 料	塗装方法	シンナー希釈率	塗布量	塗装間隔
1 素地調整	・旧塗膜が浮いている所は充分にケレンし完全に除去して下さい。 (旧塗膜が残っている部分はガムテープ剥離試験を面単位で数カ所行い、塗膜がガムテープで取れる場合は、塗膜に傷を付けるなどし、ケレンした後に高圧水洗を行って下さい。 ・苔、カビなどはワイヤーブラシ・デッキブラシなどを取り除いてください。基材全面に苔・カビが繁殖している場合は薬剤(弊社製品ヤネコケトール)でそれらの根を死滅させることをお勧めします。 ・8MPa~10MPaの圧力で高圧水洗を充分に行ってください。 ・高圧水洗後は48時間以上充分に乾燥して下さい。				
2 下塗り	※ハイブリット プライマー	ハケ・ローラー エアレス	0%~5%(水道水) 0%~5%(水道水)	40~50㎡/15kg 0.3~0.375kg/㎡	24時間以上 (20℃)
2 上塗り 1回目	オリビー#8000	ハケ・ローラー エアレス	30%~60% 60%~80%	100~140㎡/15kg 0.107~0.15kg/㎡	1~2時間 以上
3 上塗り 2回目	オリビー#8000	ハケ・ローラー エアレス	30%~60% 60%~80%	100~140㎡/15kg 0.107~0.15kg/㎡	

※ハイブリットプライマーの詳細は専用カタログを参照下さい。

荷 姿

		一斗缶	小口缶
オリビー#8000	一液	15kg	4kg
オリビー#8000 プライマー(鼠・白)	一液	15kg	4kg
専用シンナー		16ℓ	4ℓ

使用上の注意点

- ①被塗物についているゴミ、ホコリ等を充分に洗浄除去して下さい。
- ②オリビー#8000は他の塗料とは、相溶性がありませんので混合しないで下さい。
- ③使用前に充分に攪拌し、内容物を均一にしてから使用して下さい。
- ④被塗物表面が、雨や霜、露等で濡れている時は、充分に乾いてから塗装して下さい。
又、被塗物及び被塗物の形状によっては乾燥が遅い箇所がありますのでご注意下さい。濡れた状態で塗装すると、フクレ、ハガシの原因になります。
- ⑤専用シンナー以外のシンナーをご使用になりますと、溶解不良、色別れ等の原因となることがありますので、必ず専用シンナーをご使用下さい。
- ⑥夏期の基材の表面温度が特に高い時は、仕上がりが不良を招くことがありますので塗装時間帯をずらして塗装して下さい。
- ⑦塗装後、降雪雨が予想されるときは、塗装を避けて下さい。

※このカタログの内容については、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。