

二液強溶剤型シリコン樹脂塗料

業界初

粘土瓦塗り替え専用塗料

新しいぶしコート



業界唯一のいぶし瓦塗り替え専用塗料として好評を博した「いぶしコート」が、さらなる進化を遂げました。従来のいぶし瓦に加えて陶器瓦の塗り替えもできるようになり、業界初の粘土瓦塗り替え専用塗料にグレードアップして、装いを新たにお届けします。

屋根塗り替え塗料のパイオニア

® オリエンタル塗料工業株式会社

新しいぶしコートの特長

- ①陶器瓦(釉薬瓦・素焼き瓦)への塗装が可能になりました。
- ②日本瓦(いぶし瓦)の塗り替えに最適です。
- ③従来のつや消し色に加えて、3分つやを標準色に追加し、カラーバリエーションが広がりました。
- ④特殊アクリルシリコン樹脂の採用により耐候性に優れ、長期にわたって色が落ちません。
- ⑤シーラーレスなので下塗り塗装の手間が省け、塗装工程が簡略化できます。
- ⑥乾燥性に優れているので、手早く塗装工程を進めることができます。
- ⑦非イソシアネート系で毒性が少なく、耐水性に優れています。

用途

- 日本瓦(いぶし瓦)の塗り替え
- 陶器瓦(釉薬瓦・素焼き瓦)のいぶし瓦風塗り替え

荷姿

	主 剤	硬化剤	シンナー
18kgセット	15kg	3kg	16ℓ
6kgセット	5kg	1kg	4ℓ

新しいぶしコート対応基材

	粘土系		セメント系			アスファルト シングル	金 属
	陶器瓦	日本瓦	セメント瓦	乾式 コンクリート瓦	化粧 スレート		
新しいぶしコート	◎	◎	×	×	×	×	×

標準塗装仕様

1. 日本瓦(いぶし瓦)

塗装工程	塗装方法	シンナー希釈量	塗布面積	塗布量
素地調整	<ul style="list-style-type: none"> ●瓦のほこりや土等の汚れを水洗い処理し、48時間以上充分乾燥してください。 ●苔、カビ等は、ワイヤーブラシ、デッキブラシ等で取り除いてください。 ●差し替えされた新しい瓦は充分、マジックロンやワイヤーブラシで表面の脆弱な銀箔を除去してください。 			
上塗り1回目	刷毛・ローラー エアレス エアースプレー	0~20% 10~30% 10~30%	200~240㎡/ 18kgセット1回塗り	0.075~0.09kg/㎡
塗装間隔	1時間~2時間 当日仕上げ			
上塗り2回目	刷毛・ローラー エアレス エアースプレー	0~20% 10~30% 10~30%	200~240㎡/ 18kgセット1回塗り	0.075~0.09kg/㎡

※旧塗膜がいぶしコート以外の場合は、塗り替えができませんので、ご注意ください。

2. 陶器瓦(釉薬瓦・素焼き瓦)

塗装工程	塗装方法	シンナー希釈量	塗布面積	塗布量
素地調整	<ul style="list-style-type: none"> ●ほこり、苔、カビ等はワイヤーブラシ、デッキブラシ等で取り除き、高圧水洗で洗浄してください。 ●高圧水洗等の水洗後は充分に乾燥させてください。 ●乾燥後濡れタオルで素地表面を擦り、汚れが付着しないか確認してください。 			
上塗り1回目	刷毛・ローラー エアレス エアースプレー	0~20% 10~30% 10~30%	180~240㎡/ 18kgセット1回塗り	0.075~0.100kg/㎡
塗装間隔	1時間~2時間 当日仕上げ			
上塗り2回目	刷毛・ローラー エアレス エアースプレー	0~20% 10~30% 10~30%	180~240㎡/ 18kgセット1回塗り	0.075~0.100kg/㎡

※旧塗膜がある陶器瓦への塗り替えはできませんので、ご注意ください。

塗装上の注意事項

- ①極端な降雪地区や海岸沿いでの塗装は避けてください。
- ②塗料では瓦の割れの補修及び防止は出来ませんので、割れの発生している瓦への塗装は避けてください。また、凍破を防止することはできませんので、ご注意ください。
- ③被塗物表面が、雨や霜等で濡れている時は、充分に乾いてから塗装してください。濡れた状態で塗装すると、フクレ、ハガレの原因となります。
- ④朝夕の結露時期、被塗物が異常に高温の時、降雪雨の予想される時は、塗装を避けてください。
- ⑤被塗物表面に付いているゴミ、ほこり、苔等を充分にデッキブラシ等で洗浄してください。
- ⑥日本瓦表面に脆弱な銀箔が付着している場合は、ワイヤーブラシ等でケレンし銀箔を充分除去してください。
- ⑦苔やカビが付着している瓦には、屋根コケトールを使用してください。使用方法は総合カタログをご確認ください。
- ⑧ポットライフは20℃雰囲気下で約2時間ですが、夏場ではもっと早くなりますので、必要量の調合をお願いいたします。
- ⑨塗装間隔は1~2時間で、その日の内に仕上げてください。塗装間隔がずれますとリフティングが発生する可能性があります。
- ⑩塗装ミスの飛散により周辺を汚しトラブルになることが有ります。塗装ミストが、隣近所に飛散しないように充分な養生を行ってください。
- ⑪フリーパターンチップ020か、パターン開きを大きくして028で塗装してください。
- ⑫ハケ、ローラーで塗装する場合、吹き付けと比べて仕上がりが悪くなります。
- ⑬新しいぶしコートは、他の塗料と絶対に混合しないでください。
- ⑭釉薬瓦は表面が滑りやすくなっていますので、ご注意ください。
- ⑮新しいぶしコートには、必ず専用シンナーをご使用ください。

	020	028
ノズル口径	0.009~ 0.018インチ	0.018~ 0.023インチ
パターン幅	5~50cm	5~50cm

安全衛生上の注意事項

『注意事項』下記の注意を守ってご使用ください

1. 容器からこぼれた場合には、砂などを散布したのち処理してください。
2. 取り扱い後は、手洗い及びうがいを充分に行ってください。
3. 目に入った場合には、多量の水で洗い、出来るだけ早く医師の診察を受けてください。
4. 誤って飲み込んだ場合には、出来るだけ早く医師の診察を受けてください。
5. よくフタをして、一定の場所に定めて貯蔵してください。
6. 子供の手の届かないところに保管してください。
7. 中身を使い切ってから廃棄してください。
8. 皮膚に付着した場合は、多量の石鹼水で洗い落としてください。
9. 容器はつり上げないでください。止むを得ずつり上げる時は、適切なつり具で垂直に持ち上げ、落下に充分注意してください。
10. 火気厳禁

取り扱い又は使用に際し、安全データシート(SDS)を必ずお読みください。

® オリエンタル塗料工業株式会社

本社・工場 ☎547-0001 大阪市平野区加美北4丁目5番38号
TEL (06) 6791-4031(代表)
FAX (06) 6791-4034

東日本営業所 ☎343-0036 埼玉県越谷市三野宮476
ミルトクラール1番館102
TEL (048) 940-3927

福岡営業所 ☎814-0161 福岡市早良区飯倉3丁目29-8
TEL (092) 831-2281

ホームページ : <http://www.oriental-toryo.jp>