

## 安全衛生上の注意事項

### 『注意事項』下記の注意を守ってご使用ください。

1. 容器からこぼれた場合には、砂などを散布したのち処理してください。
2. 取り扱い後は、手洗い及びうがいを充分に行ってください。
3. 目に入った場合には、多量の水で洗い、出来るだけ早く医師の診察を受けてください。
4. 誤って飲み込んだ場合には、出来るだけ早く医師の診察を受けてください。
5. よくフタをして、一定の場所に定めて貯蔵してください。
6. 子供の手の届かないところに保管してください。
7. 中身を使い切ってから廃棄してください。
8. 皮膚に付着した場合は、多量の石鹼水で洗い落してください。
9. 容器はつり上げないでください。やむを得ずつり上げる時は、適切なつり具で垂直に持ち上げ、落下に充分注意してください。

取扱いまたは使用に際し、安全データシート(SDS)を必ずお読みください。

## ® オリエンタル塗料工業株式会社

本 社 ・ 工 場 〒547-0001 大阪市平野区加美北4丁目5番38号

TEL (06)6791-4031番(代表)

FAX (06)6791-4034番

福 岡 営 業 所 〒814-0161 福岡市早良区飯倉3丁目29-8

TEL (092)831-2281

東日本営業所 〒343-0036 埼玉県越谷市三野宮476 ミルトクラー1番館102号

TEL (048)940-3927

<http://www.oriental-toryo.jp>

取扱店



超耐久型2液シリコン樹脂塗料

ハイパールーフ **SS**  
*Super Silicone*  
スーパー シリコン

### 塗り替え対象屋根材

◎プレスセメント瓦

◎厚形スレート瓦

**注意: 塗り替え対象屋根材以外  
に使用しないでください。**

屋根塗り替え塗料のハイオクデ  
® オリエンタル塗料工業株式会社



## 特 長

- ◆**超高耐候**・・・化学的に安定的なシロキサン架橋型反応ポリマーとなっており、促進耐候試験3,000時間で、光沢保持率80%以上!! 変色にも強く美しさが長持ち。メンテナンスサイクルが永く、大変経済的です。
- ◆**乾燥が速い**・・・表面乾燥性に優れているので、塗装途中や塗装直後のゴミ付着が少なく仕上がりが綺麗です。

## 用 途 ☆プレスセメント瓦 ☆厚形スレート瓦

## 荷 姿

|      | 標準セット 12.6kgセット   | 小口セット 4.2kgセット   |
|------|-------------------|------------------|
| 下塗り  | 主剤12kg : 硬化剤0.6kg | 主剤4kg : 硬化剤0.2kg |
| 上塗り  | 主剤12kg : 硬化剤0.6kg | 主剤4kg : 硬化剤0.2kg |
| シンナー | 16L               | 4L               |

## 塗装仕様

### I、旧塗膜が有り素地に対してしっかり密着している場合

| 塗装工程    | 材 料                                                                                                                     | ※1:塗装方法           | 希釈率               | 塗布量                              | 塗装間隔            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|
| 1 素地調整  | ・旧塗膜の部分的な浮き、ハガレ等は剥離を防ぐ為、完全にケレン除去してください。<br>・ホコリ、コケ、カビ等はワイヤーブラシ、デッキブラシ等で取り除き、高圧水洗で洗浄してください。<br>・高圧水洗等の洗浄後は、充分に乾燥させてください。 |                   |                   |                                  |                 |
| 2 プライマー | ※2:ハイブリットプライマー                                                                                                          | ハケ・ローラー<br>エアレス   | 水道水<br>0～5%       | 40～50㎡/15kg<br>0.3～0.4kg/㎡       | 24時間以上<br>(20℃) |
| 3 下塗り   | ハイパールーフ<br>スーパーシリコン                                                                                                     | エアースプレー<br>又はエアレス | 専用シンナー<br>10%～40% | 52～60㎡/12.6kgセット<br>0.2～0.23kg/㎡ | 1時間～<br>4時間     |
| 4 上塗り   | ハイパールーフ<br>スーパーシリコン                                                                                                     | エアースプレー<br>又はエアレス | 専用シンナー<br>10%～40% | 52～60㎡/12.6kgセット<br>0.2～0.23kg/㎡ |                 |

### II、旧塗膜が殆ど無く表面の凹凸が有る場合

| 塗装工程    | 材 料                                                                         | ※1:塗装方法                 | 希釈率               | 塗布量                              | 塗装間隔            |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|
| 1 素地調整  | ・ホコリ、コケ、カビ等はワイヤーブラシ、デッキブラシ等で取り除き、高圧水洗で洗浄してください。<br>・高圧水洗等の洗浄後は充分に乾燥させてください。 |                         |                   |                                  |                 |
| 2 プライマー | ※2:ハイブリットプライマー                                                              | ハケ・ローラー<br>エアレス         | 水道水<br>0～5%       | 40～50㎡/15kg<br>0.3～0.4kg/㎡       | 24時間以上<br>(20℃) |
|         | セメント系フィラー                                                                   | 詳細はメーカーの仕様に従って施工してください。 |                   |                                  |                 |
| 3 下塗り   | ハイパールーフ<br>スーパーシリコン                                                         | エアースプレー<br>又はエアレス       | 専用シンナー<br>10%～40% | 52～60㎡/12.6kgセット<br>0.2～0.23kg/㎡ | 1時間～<br>4時間     |
| 4 上塗り   | ハイパールーフ<br>スーパーシリコン                                                         | エアースプレー<br>又はエアレス       | 専用シンナー<br>10%～40% | 52～60㎡/12.6kgセット<br>0.2～0.23kg/㎡ |                 |

### III、無地・無塗装瓦で表面の劣化や凹凸が無い場合(新しい瓦も含む)

| 塗装工程    | 材 料                 | ※1:塗装方法           | 希釈率               | 塗布量                              | 塗装間隔            |
|---------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|
| 1 素地調整  | ・ホコリや油類を充分に除去する。    |                   |                   |                                  |                 |
| 2 プライマー | ※2:ハイブリットプライマー      | ハケ・ローラー<br>エアレス   | 水道水<br>0～5%       | 40～50㎡/15kg<br>0.3～0.4kg/㎡       | 24時間以上<br>(20℃) |
| 3 下塗り   | ハイパールーフ<br>スーパーシリコン | エアースプレー<br>又はエアレス | 専用シンナー<br>10%～40% | 52～60㎡/12.6kgセット<br>0.2～0.23kg/㎡ | 1時間～<br>4時間     |
| 4 上塗り   | ハイパールーフ<br>スーパーシリコン | エアースプレー<br>又はエアレス | 専用シンナー<br>10%～40% | 52～60㎡/12.6kgセット<br>0.2～0.23kg/㎡ |                 |

III、の塗装仕様に限り、塗装工程 2 のプライマー塗装を省くことが可能です。

#### ※1:塗装方法

ハイパールーフは各スプレーガンでの塗装が基本ですが、ハケ・ローラーを使用して塗装する事も可能です。その場合、下塗り塗装を良く乾燥させた後、上塗り塗料をなるべくハケ返しをさせずに仕上げてください。ハケ返しを繰り返すと下塗り塗料を溶かす場合があります。また、シルバー色はハケ・ローラーで塗装した場合、ムラが目立つ場合があります。

#### ※2:ハイブリットプライマー

詳細は専用カタログを参照ください。  
また、ハイブリットプライマーは水系塗料です。塗装後のガン・ホース内部の残留塗料を水洗した後に、一度ハイパールーフSSに使用するシンナーで押し出すように水分を除去してください。ガン・ホース内に水分が残った状態でハイパールーフSSを使用しますとゲル化し、詰まるおそれがありますので十分にご注意ください。

## 使用上の注意点

- ①被塗物表面が、雨や露、霜等で濡れている時は、充分に乾いてから塗装してください。  
濡れた状態で塗装すると、フクレ・ハガレ・つや引けの原因となります。
- ②被塗物に付いている、ゴミ・ホコリ・コケ等を充分デッキブラシ等で洗浄してください。
- ③被塗物表面が脆弱化している場合は、回転ブラシ・サンダー等で脆弱層を充分除去してください。
- ④ハイパールーフSSは他の塗料と相溶性がありませんので、絶対に混合しないでください。
- ⑤ハイパールーフSSは、必ず専用シンナーをご使用ください。
- ⑥朝夕の結露時期・被塗物が異常に高温の時・降雪雨の予想される時は、塗装を避けてください。
- ⑦塗り重ね可能時間に注意して塗装間隔を厳守してください。塗装間隔がずれた場合、チジミ現象、付着不良等の問題が生じることがありますので、予め一部分をタッチアップ塗装して異常の有無を確認の上、塗り重ねるように十分ご注意ください。
- ⑧水が混入しますとゲル化します。十分注意してください。
- ⑨ハイパールーフSSの可使時間は4～5時間です。降雨前後などの高温多湿時は可使時間が極端に短縮しますので塗装は避けてください。
- ⑩ハイパールーフSSは、下塗り塗料が着色で上塗り塗料はカラークリヤーです。上下逆に塗装しない様、注意してください。

※このカタログの内容については、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。